



## Cellulose 1K Farbe

### **Beschreibung**

1K-Nitroacryl-Hochglanz Farbe in Uni-Farben. Sehr einfach aufzutragen, sehr schnelltrocknend, leicht zu polieren und mit guter Haltbarkeit.

Ihr Farbe ist bereits 1:1 mit Verdünner verdünnt, sofern Sie nichts anderes gewünscht haben.

### **Anwendung**

Spritzviskosität bei 20 °C: 17–18 Zoll DIN4

Luftdüse: 1,2–1,4 mm

Luftdruck: 4 atm

Anzahl der Schichten: 2 oder 3

Ablüßzeit zwischen den Schichten: 5 Min. bei 20 °C

Empfohlene Schichtdicke: 40 µ

### **Trocknungszeiten**

Lufttrocknung bei 20 °C

Verarbeitung: 40–45 Min.

Durchtrocknung: 24 Std.

Einbrennzeit bei niedriger Temperatur bei 60 °C: 15–20 Min. je nach Schichtdicke.

Polieren: Nach 8–14 Std. bei 20 °C, je nach Schichtdicke.

**Hinweis: Cellulose farbe ist langlebig und wirkt auf alten Maschinen sehr authentisch, jedoch nicht kraftstoffbeständig. Bei der Lackierung eines Tanks muss 2K-Klarlack darüber aufgetragen werden. Auf anderen Teilen des Motorrads ist kein Klarlack erforderlich.**