



500/1000ml 2K Lacca Lucida - privo di isocianati (Gloss)

Descrizione

Alta solidi lacca che può essere applicata su vernici di base che sono stati adeguatamente preparati. Eventuali superfici lucide deve essere strofinata leggermente verso il basso con P1200 prima dell'applicazione. Facile applicazione, che offre tutte le proprietà l'normalmente associati con lo standard 2k lacche, evitando i rischi specifici per la salute associati con l'uso di induritori isocianato.

Usando una pistola a spruzzo

Mescolare la lacca con l'attivatore 1:1

8 ore vita.

Ugello: 1,4-1,7 millimetri

Pressione atmosferica: 60- 65 psi (4-4.5 bar)

Tempi di essiccazione

(aria a 20 ° C)

Numero di strati: 2 - 3

Consentire 5-10 minuti tra gli strati.

Secco: 90 mins

Totale tempo di essiccazione: 7 giorni

Si prega di notare: l'applicazione pesante di lacca e le basse temperature possono rallentare il meccanismo di essiccazione, che può portare a macchia d'acqua. In tal caso, che di solito può essere lucidato fuori. Si prega di garantire la verniciatura è tenuto fuori dalla pioggia per 7 giorni se molti strati di lacca sono stati applicati gli essiccatoi potrebbe richiedere più tempo