



“WB” Watergedragen Verf

Beschrijving

Basecoat verf voor metalen, parel “candy” en effen kleuren. Gemakkelijk te gebruiken. Uniforme mat oppervlak. Uitstekende dekkraft. Sneldrogend.

Mengverhouding -Uw verf zal reeds zijn verdund 10% met oplosmiddel, tenzij u anders hebt gevraagd.

Aanvraag

Spuitpistool: 1,2 - 1,4 mm

Luchtdruk: 2,5–3 Atm; HVLP 2–2,5 Atm

Aantal lagen: 2 - 3

Aanbevolen laagdikte: 10-20 μ

Speciale instructies voor “Candy”: Let op het aantal lagen van invloed op de uiteindelijke kleur, waardoor vergelijking moet worden gemaakt met de originele lak. Niet van toepassing op een dikke laag. Kleur zal donkerder met meer lagen. Gebruik van de juiste basis is van vitaal belang.

Optimale toepassing voorwaarden:

Temperatuur 15 tot 35 ° C Relatieve vochtigheid 35 tot 85%

Breng een lichte laag.

Laat drogen (helpen met een goede doorstroming van lucht)

Breng een uniforme natte jas.

Voor metallic en pearl kleuren: Spray een dunne laag bij lage druk voordat de verf mat wordt. Dit is om het juiste effect te bereiken. U kunt echter het laatste half jas van toepassing op een droge base (volledig mat). Dit kan invloed hebben op de afwerking en kleur. Voor de kleuren met een lage dichtheid, na de uniforme natte jas, wachten tot het oppervlak is geworden mat en toepassen van een tweede uniform natte vacht.

Droogtijden vóór de toepassing van de duidelijk: 30 minuten. bij 20 ° C en relatieve vochtigheid <50% of 5 tot 10 minuten. bij 40-60 ° C

Opmerking: Zorg ervoor dat de laag is gelijkmatig mat. Droogtijd wordt aanzienlijk beïnvloed door temperatuur, relatieve vochtigheid en de luchtstroom in de cabine die niet lager zijn dan 12.000 m³ / h (gesuggereerd 18.000 m³ / h). Lage temperatuur en hoge relatieve vochtigheid vertragen de verdamping van water.

SPECIALE OPMERKING: Schoon nauwkeurig de spuitpistolenmiddellijk na gebruik met water.